

PANNELLO EPS

Il pannello battentato

Disponibile in 4 diversi spessori (10 - 20 - 30 - 40 mm), il pannello in EPS, grazie alla doppia battentatura facilita la posa e favorisce la riduzione delle dispersioni termiche

DAI TECNICI

Dimensioni

Dimensioni	2000 x 1000 mm
Spessori disponibili	10 - 20 - 30 - 40 mm
Superficie utile	2 m ²



Caratteristiche tecniche secondo EN 13163:2012

	Norma		EPS 150
Tolleranza sulla lunghezza	EN 822	L(3)	+/- 3 mm
Tolleranza sulla larghezza	EN 822	W(3)	+/- 3 mm
Tolleranza sullo spessore	EN 823	T(2)	+/- 2 mm
Tolleranza sulla ortogonalità	EN 824	S(5)	+/- 5/1000 mm
Tolleranza sulla planarità	EN 825	P(10)	+/- 10 mm
Stabilità dimensionale	EN 1603	DS(N)	+/- 0,5%
Sollecitazione a compressione al 10% di deformazione	EN 826	CS(10)	≥ 150 kpa
Resistenza alla flessione	EN 12089	BS	≥ 200 kpa
Classe di reazione al fuoco	EN 13501		E
Conduttività termica dichiarata	EN13163:2012+A1:2015	λ _D	0,034 W/mK