


TERMALWOOD system

Tetti ad alto isolamento termico

Termalwood System è un sistema completo per la realizzazione di coperture termicamente isolate, anima del sistema è il pannello Termalwood composto da un elemento in EPS accoppiato a un tavolato in OSB 3 dello spessore di 12 o 18 mm. Il pannello Termalwood permette di realizzare un eccellente isolamento termico su tetti inclinati. Il pannello Termalwood è disponibile nella versione standard e nella versione Termalwood X, realizzata con EPS a lambda migliorato per una maggiore efficienza termica



Elevata resistenza



Ottimo isolamento termico



Atossico e riciclabile

DATI TECNICI

Dimensioni	
Dimensioni	1200 x 800 mm
Spessori minimi d'isolamento disponibili EPS	da 50 a 200 mm
Spessore tavolato in OSB	12 o 18 mm
Superficie utile	0,96 m²

Resistenza Termica*				
Spessore EPS (mm)	Spessore OSB (mm)	Spessore totale (mm)	TERMALWOOD (m²K/W)	TERMALWOOD X (m²K/W)
50	12	62	1,70	1,90
50	18	68	1,75	1,95
60	12	72	1,99	2,23
60	18	78	2,04	2,28
80	12	92	2,58	2,90
80	18	98	2,63	2,95
100	12	112	3,17	3,56
100	18	118	3,22	3,61
120	12	132	3,76	4,23
120	18	138	3,81	4,28
140	12	152	4,36	4,90
140	18	158	4,41	4,95
160	12	172	4,93	5,56
160	18	178	4,98	5,61
180	12	192	5,52	6,23
180	18	198	5,57	6,28
200	12	212	6,11	6,90
200	18	218	6,16	6,95

A - Pannello in EPS			
Caratteristiche tecniche secondo EN 13163:2012 +A1:2015		Norma	
Resistenza termica Termalwood Termalwood X	EN 13163:2012 +A1:2015	λ	0,034 w/mK 0,030 w/mK
Classe di reazione al fuoco	EN 13501		E
Tolleranza sullo spessore	EN 823	T(1)	+/- 1 mm
Tolleranza sulla lunghezza	EN 822	L(2)	+/- 2 mm
Tolleranza sulla larghezza	EN 822	W(2)	+/- 2 mm
Tolleranza sulla ortogonalità	EN 824	S(2)	+/- 2/1000 mm
Tolleranza sulla planarità	EN 825	P(5)	5 mm
Stabilità dimensionale	EN 1603	DS(N)2	+/- 0,2%
Def. in spec. cond. di carico e temperatura	EN1605	DLT(1)5	≤ 5 %
Sollecitaz. compressione 10 % di deformazione	EN 826	CS(10)100	≥ 100 kPa
Resistenza alla flessione	EN 12089	BS 150	≥ 150 kPa
Resistenza diffusione al vapore	EN 12086	μ	< 30-70

Airtop Strong
Elemento di sottocolmo ventilato per assicurare la perfetta funzionalità del tetto termoventilato.

Profilo Zefiro
Profilo per un sicuro ancoraggio di tegole e coppi

Membrana traspirante MT150
Membrana che permette una rapida fuoriuscita dell'umidità in eccesso.

Pannello Termalwood
Elemento isolante composto da:
base in EPS - A
pannello OSB 3 (spess. 12 o 18 mm) - B
Termalwood è di particolare forza e resistenza, capace di supportare pesanti carichi e resistere alle condizioni atmosferiche più avverse.

Freno vapore FV150
Telo che modula il passaggio del vapore acqueo impedendone l'accumulo



CAM CE

B - Tavolato in OSB 3			
Caratteristiche tecniche secondo EN 13986:2004 +A1:2015		Norma	
Conducibilità termica dichiarata	EN 13986	λ	0,13 w/mK
Classe di reazione al fuoco			D-s1, d0
Resistenza alla flessione (0° - asse maggiore)	EN 300		≥ 20 N/mm²
Resistenza alla flessione (90° - asse minore)	EN 300		≥ 10 N/mm²
Modulo d'elasticità (0° - asse maggiore)	EN 300		≥ 3500 N/mm²
Modulo d'elasticità (0° - asse minore)	EN 300		≥ 1400 N/mm²
Rigonfiamento 24h	EN 317		≤ 15%
Resistenza alla trazione trasversale	EN 319		≥ 0,32 N/mm²
Resistenza diffusione al vapore	EN ISO 12572	μ (dry/wet)	200/150
Emissione di formaldeide	EN 717-1	E1	< 0,03 ppm
Contenuto di PCP			< 3 ppm
Peso specifico apparente			≥ 600 kg/m³

LA GAMMA

Il pannello Termalwood è disponibile in 18 diversi spessori, nella versione standard e nella versione con EPS a lambda migliorato (X).



* Resistenza termica calcolata tenendo in considerazione tutti i componenti del pannello accoppiato

I dati riportati nelle tabelle fanno riferimento al DOP e al certificato CE validi al momento della stampa. DOP e certificati sono consultabili e scaricabili in ogni momento dal nostro sito: www.politop.com